

# KEIM STUCASOL®



## 1. PRODUKTO APRAŠYMAS

Paruoštas naudoti sol-silikatinis tinkas su unikalia rišamosios medžiagos kombinacija, suteikiančia aukščiausią kokybę ir spalvos ryškumą, net nedažant.

## 2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Galutinis tinkas mineraliniams ir organiniams paviršiams viduje ir lauke, taip pat galutinis sluoksnis KEIM lauko apšiltinimo sistemoms.

## 3. PRODUKTO SAVYBĖS

Labai atsparus aplinkos poveikiui ir praleidžiantis vandens garus, atstumiantis vandenį, neblunkantis, stabilios spalvos ir negeltonijantis.

- Tankis: 1,5 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Degumas: A2 – s1, d0
- Vandens įgeriamomis: W3 (< 0,1 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup>)
- Vandens garų pralaidumas: V1 (>150 g/m<sup>2</sup>d)
- Atsparumas vandens garų difuzijai: < 30
- Tempimo stipris: ≥ 0,3 MPa

### SPALVA

Natūraliai balta ir KEIM Exclusiv paletės spalvos (nėra pilno tono spalvų).

## 4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, švarus, lygus, tvirtas ir ant jo neturi būti sukibimų mažinančių dalelių. Įdubimus ir tuštumas užtaisyti tinkama medžiaga (pvz., KEIM Universalputz, jeigu pagrindas mineralinis). Nevenodai įgeriančias vietas apdirbti su KEIM Spezial-Fixativ. Naujiems, remontuotiems, nevienodos tekstūros paviršiams arba naudojant intensyvią spalvą tinkuoti tokios pačios spalvos KEIM Stucasol-Fondo sluoksni. Tokios pačios spalvos tarpinis sluoksnis visada rekomenduojamas „lietučio“ tekstūrai. Reikalavimai paviršiaus lygumui nustatomi pagal norimą galutinio tinko sluoksnio grūdėtumą.

### NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą KEIM Stucasol išmaišyti lėtai maišytuvu. Tinkuoti su nerūdijančio plieno mentele, jeigu norima, galima nulyginti iki grūdelio dydžio ir padaryti lygų paviršių. Technika ir įrankiai nustato rezultatą.

25 kg Stucasol gali būti skiedžiamas su daugiausiai 150 ml KEIM Soldalit-Fixativ taip paruošiant konsistenciją darbui. Jeigu įmaišoma per daug skiediklio, tai blogina tinko savybes (pvz., spalvos toną, tekstūros stiprį). Neskiesti vandeniu. Svarbu dirbti „šlapias ant šlapio“ ir išlaikyti šlapią kraštą. Vienam paviršiui naudoti tik tos pačios partijos medžiagą.

### DARBAS ĮRENGIMAIS

KEIM Stucasol gali būti tinkuojamas įrengimais ir po užpurškimo formuojama tekstūra arba paliekamas paviršius kaip užpurškta. Skiedinio pompos su reguliuojama srove tinkamos tinkavimui vienu sluoksniu. Tolygiam tinkavimui purškiant skiedinio pompa turi dirbti su neapribotai reguliuojama srove ir elektronine kontrole.

Rekomenduojama purkšti du kartus „šlapias ant šlapio“ su mažu kiekiu. Galvutės dydis turi būti tris kartus didesnis už pasirinktą grūdėtumą. Žarna negali viršyti 20 m ilgio.

### NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra > +8°C darbo ir džiūvimo metu. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Tinkuoti paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus naudojimo metu ir po naudojimo.

### DŽIŪVIMO LAIKAS

Apie 12 valandų priklausomai nuo temperatūros, atmosferos drėgmės ir tinkavimo kiekių. Gali būti dažomas po 2 dienų.

### SŪNAUDOS

Šiurkšti tekstūra:

K1 (1mm): apie 1,5 kg/m<sup>2</sup>

K1.5 (1,5mm): apie 2,3 kg/m<sup>2</sup>

K2 (2mm): apie 3,0 kg/m<sup>2</sup>

K3 (3mm): apie 3,6 kg/m<sup>2</sup>

„Lietučio“ tekstūra:

R2 (2mm): apie 2,8 kg/m<sup>2</sup>

R3 (3mm): apie 3,2 kg/m<sup>2</sup>

Nurodomos sąnaudos yra vidutinės reikšmės. Tikslios sąnaudos priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Naujo tinko paviršiaus gruntavimas su KEIM Stucasol-Fondo gali sumažinti sąnaudas.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

### PASTABA

Nutinkavus laikantis rekomenduojamų darbo sąlygų KEIM Stucasol džiūsta vienodai gerai matant tekstūros grūdelius. Papildomas dengimas nereikalingas norint pagerinti spalvos stabilumą.

Esant nepalankioms oro sąlygoms spalvotas tinkas gali džiūti dėmėtai. Tai nėra techninis defektas ir gali būti ištaisytas pilnai dengiančia arba skaidria danga, priklausomai nuo norimo rezultato.

## 5. PAKUOTĖ

25 kg talpos.

## 6. LAIKYMAS

Apie 6 mėnesiai uždaroje pakuotėje vėsioomis ir šalčiui atspariomis sąlygomis.

## 7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 01 12

Visi likučiai turi būti pašalinti iš maišo prieš perdirbant.

### 8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISCODE: BSW10

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškai. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje [www.keim.com](http://www.keim.com).