

KEIM LS-PRO



1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM LS-Pro yra paruoštas naudoti, mineralinis, lengvo svorio glaistas, ypač tinkantis pilnam sienų arba lubų glaistymui. KEIM LS-Pro optimizuotas beoriu purškimui.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM LS-Pro gali būti naudojamas ant visų tradicinių vidaus paviršių. Aukštos kokybės paviršiai (Q3/Q4) gali būti padengti žymiai greičiau, nei naudojant tradicinius užpildus.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- Paruoštas naudoti
- Lengvas ir greitas naudojimas
- Įvairiems paviršiams
- Optimizuota konsistencija
- Greitai džiustantis
- Lengvai šlifuojamas
- Taupantis svorį dėl „lengvasvorės formulotės“
- Ypač geros užpildymo savybės
- Rekomenduojamas pagal statybos biologijos principus (Rosenheim IBR statybos biologijos institutas)

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,1 – 1.2 g/cm³
- Sluoksnio storis: iki 3mm vienu sluoksniu
- s_d reikšmė: ≤ 0,015 m
- Organinių medžiagų kiekis: < 3,0%

SPALVA

Balta

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas ir be kitų paviršiaus teršalų. Betono ir tinko paviršiai turi būti pilnai išdžiūvę ir sukietėję. Medžiagų likučiai turi būti pašalinti. Pūslės ir paviršiaus nelygumai turi būti užpildyti prieš glaistymą. Blizgūs paviršiai turi būti gruntuojami dėl geresnio sukibimo.

NAUDOJIMAS

Medžiaga kibiruose turi būti gerai išmaišyta prieš naudojant. Norint pasiekti geriausių rezultatų rekomenduojama naudoti profesionalią purškimo įrangą, pavyzdžiui:

- Wagner stūmoklinę pompą PS 3.34/PS 3.39 (galvutė min. 535-443)
- Graco Mark V (535), Graco Mark X
- Storch SL1 100 (525), Storch Duomax (535-443)

Pastaba: Žarnos diametras turi būti 3/8 arba 1/2 colių.

Galvutės dydis gali skirtis priklausomai nuo temperatūros. Rekomenduojama atlikti bandymą prieš glaistymą. Pistoletų ir įrenginio filtrai turi būti išimti! Purškiant atstumas nuo paviršiaus turi būti apie 30 cm. Pistoletas turi būti laikomas vertikaliai paviršiu ir purškimo metu judama vienodai ir paraleliškai. Pirmą purškimo horizontaliai, kitu sluoksniu – vertikaliai.

KEIM LS-Pro turi visiškai išdžiūti po glaistymo. Jei reikia, medžiaga gali būti šlifuojama smulkiu švitrinu popieriumi, pavyzdžiui, P200.

Prieš dažant KEIM vidaus dažais, rekomenduojamą nugruntuoti su KEIM Soliprim. Nuglaistyti, bet nepadengti paviršiai turi ribotą patvarumą, todėl jie visada turi būti dažomi KEIM vidaus dažais (pvz., KEIM Innotop).

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra ≥ +10°C.

DŽIŪVIMO LAIKAS

KEIM LS-Pro gali būti dengiamas po 24 valandų esant +23°C ir 50% santykinei drėgmei. Žemesnė temperatūra ir/arba didesnė santykinė drėgmė prailgina džiuvimą.

SŪNAUDOS

Apie 1 l/m²/1 mm storio sluoksnis.

Nurodomos sąnaudos yra orientacinio pobūdžio ir priklauso nuo paviršiaus ir naudojimo metodo. Tikslios sąnaudos gali būti nustatytos atliktus bandymą ant dengiamo paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valymas vandeniu.

5. PAKUOTĖ

PE-maišai arba kibirai po 15 l.

(PE-maišai tik užsakant paletę: 30 x 15 litrų).

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsioje ir šaltiui atsparioje sąlygoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 08 02 99

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISCODE: BSW20

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškų. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.