

KEIM BETONSCHNELLREINIGER



1. PRODUKTO APRAŠYMAS

Heksafloorsilikato rūgšties pagrindo valiklis betono paviršiams, kuris reaguodamas sukuria nežalingus pastatui junginius.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Klojinių alyvos pašalinimas nuo naujo betono paviršiaus. KEIM Betonschnellreiniger taip pat gali būti naudojamas esamo betono arba tinko paviršių, užterštų tepalinėmis/riebalinėmis medžiagomis, valymui.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

Tinkamai panaudojus KEIM Betonschnellreiniger visiškai neutralizuojamas.

- Vandeningas
- Beveik neturi skiediklių (maks. 2%)

PRODUKTO SAVYBĖS

• pH:	apie 1 (rūgštinis)
• Tankis:	1,1 - 1,2 g/cm ³

SPALVA

Permatomas, bespalvis

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SKIEDIMAS

Priklasomai nuo klojinių alyvos likučių ir užterštumo, KEIM Betonschnellreiniger skiedžiamas vandeniu santykio nuo 1:3 iki 1:5.

Valant betono paviršių, kuris bus dengiamas skaidria danga, produktas turi būti skiedžiamas ne mažesniu nei 1:5 santykio.

Mažesnio skiedimo santykio atveju metu gali atsirasti nuolatinės, šviesios spalvos liekanos, kurių permatoma danga neuždengs (rekomenduojama atlikti bandymus darbų vietoje). Šios liekanos visiškai nežalingos ir gali būti uždengtos visais KEIM Concretal® sistemos dažais.

NAUDOJIMAS

Prieš KEIM Betonschnellreiniger naudojimą betono paviršių reikia sudrėkinti naudojant pakankamą kiekį vandens, kad būtų gaunamas drėgnas, matinis paviršius. Sudrékinus teptuku tepamas plonas KEIM Betonschnellreiniger sluoksnis. Reakcija įvyksta iškart. Padengti paviršiai turi būti nuplaunami vandens srove gausiu kiekiu. Padengti vidaus paviršiai taip gali būti nuplaunami šlapia šluoste.

Dėl tame esančių nešvarumų, plovimui naudojamas vanduo turi būti pašalintas pagal galiojančius įstatymus.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir paviršiaus temperatūra >+5°C.

LAUKIMO LAIKAS

Valomas paviršius gali būti dengiamas KEIM Concretal® sistemos produktais kai paviršius visiškai išdžiusta, anksčiausiai po 12 valandų.

SĄNAUDOS

apie 0,05 l/m²/1 kartas ant lygaus paviršiaus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

5 l ir 20 l talpos

6. LAIKYMAS

Apie 12 mėnesių uždaroje pakuotėje vėsiomis ir šalčiu atspariomis sąlygomis. Saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

EC atliekų kodas Nr. 06 01 06

Visi likučiai turi būti pašalinti iš talpos prieš perdirbant.

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

GISCODE: GF50

Reikia pasirūpinti tinkama nedengiamų paviršių (pvz. stiklo, natūralaus akmens, keramikos, medienos ir kt.) apsauga. Visi tiškalai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietyų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens. Saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Komercinis produktas.

Pateikiame duomenys ir savybės yra platus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsy suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykijų. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančiųjų produktus, nuo atsakomybės patiemis kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomas standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliekame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakingi už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.